

Retardante Acrystal

En resumen

- Aditivo líquido transparente, no tóxico e inodoro, que:
 - alarga el tiempo de inicio de solidificación
 - fluidifica ligeramente la mezcla de productos Acrystal en la fase inicial
 - alarga el tiempo de solidificación y de endurecimiento
- Recomendado cuando se producen paneles laminados grandes.
- Indispensable en caso de proyección con pistola.


Aplicaciones

El retardante Acrystal se usa con:

- Acrystal Prima
- Acrystal Optima
- Acrystal Decor Metal
- Acrystal Decor Carrara

Referencia de producto

Retardante Acrystal 1 kg: 3110



Roca de 12 m x 8 m - Decoración en el exterior de Carmen - J.P. Chalard - Opera de Nice

Modo de empleo

- Cantidad recomendada a 20°C: 0,2 a 1% del peso total de la mezcla
- Cantidad máxima: 2 %
- Mezcle el retardante Acrystal con líquido Acrystal, antes de incorporar los polvos.
- El tiempo de inicio de solidificación y, por lo tanto, la cantidad de retardador varían según:
 - el producto Acrystal utilizado
 - la edad del producto
 - temperatura de utilización

ATENCIÓN

Un exceso de retardante puede:

- inhibir la solidificación
- alterar las características mecánicas del producto terminado

Para más detalles, sobre el modo de empleo:
www.acrystal.com > productos > manual de utilización

Tixotropante Acrystal

En resumen

- Aditivo líquido opaco, no tóxico e inodoro, que:
 - espesa los productos Acrystal
 - adhiere los productos a las partes verticales de moldes, molduras y de núcleos de espuma de poliestireno y otro
- Recomendado por:
 - la realización de gelcoat en Acrystal
 - la proyección con pistola

Aplicaciones

El tixotrópico Acrystal se usa con:

- Acrystal Prima
- Acrystal Optima
- Acrystal Decor Carrara

Referencia de producto

Tixotrópico Acrystal 1 kg: 3210



Árbol con ventanas interactivas - Museo de la Basílica Folgoët - La Belle Atelier - Bordeaux

Modo de empleo

- Cantidad recomendada a 20°C: 0,2 a 0,3% del peso total de la mezcla
- Cantidad máxima: 1,5 %
- Poco a poco, introduzca el tixotrópico Acrystal al final de la mezcla (líquido + polvo) hasta lograr la consistencia deseada.
- La incorporación ha de ser con mezclador a baja velocidad (< 300 r/min).
- Usado en las proporciones recomendadas, el tixotrópico Acrystal no modifica las características mecánicas de los productos.

ATENCIÓN

Un exceso de tixotropante puede:

- inhibir la solidificación
- alterar las características mecánicas del producto terminado

Para más detalles, sobre el modo de empleo:
www.acrystal.com > productos > manual de utilización

Acrystal
Matériaux composites

29A rue du Maréchal Leclerc
F 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
+33 (0)3 88 45 10 62 - web.acrystal@orange.fr
www.acrystal.com

Todas las informaciones contenidas en esta ficha son datos a título indicativo. Informamos al consumidor que verifique la adecuación del producto con la aplicación deseada.