



Acrystal Finition

En résumé

- ▶ Vernis acrylique satiné transparent sans solvant destiné à :
 - la protection contre les intempéries
 - la réalisation de patines
- ▶ Utilisation en intérieur et en extérieur
- ▶ Utilisation possible de pigments

Avantages

- ▶ **Utilisation**
 - non toxique
 - peu d'odeur
 - facile à mettre en œuvre
 - l'eau comme unique solvant
 - nettoyage des outils à l'eau
 - sec au toucher en 1 heure à 20°C
- ▶ **Propriétés**
 - résistance à l'humidité
 - tenue dans le temps
- ▶ **Économiques**
 - gain de temps à la mise en œuvre
 - pas de solvant de nettoyage
 - quantités utilisées très faibles
 - peu de consommables

Applications

- ▶ Acrystal Prima
- ▶ Acrystal Aqua
- ▶ Acrystal Decor Metal
- ▶ Acrystal Decor Carrara

Pour plus de détails concernant le mode d'emploi : www.acrystal.com > produits > manuel d'utilisation

Référence produit

- ▶ Acrystal Finition 5 kg : 3310

Acrystal®

Made in France

67460 Souffelweyersheim

+33 (0)3 88 45 10 62 - web.acrystal@orange.fr

www.acrystal.com

Protection contre les intempéries

Mode d'emploi

- ▶ Appliquer Acrystal Finition au pinceau ou au pistolet.
- ▶ Le produit est satiné. Pour une finition brillante, appliquer deux couches de produit.
- ▶ Appliquer une couche uniforme, continue et d'une épaisseur suffisante à la manière d'une peinture.
- ▶ Température d'utilisation minimum de 10° C au moment de l'application.
- ▶ Temps d'attente entre deux couches (si nécessaire) : 2 heures.
- ▶ Consommation environ 200g/m²/couche

Attention :

- ▶ Pour une protection durable, il est nécessaire, comme pour une peinture, de renouveler l'opération régulièrement au bout de quelques années en fonction du vieillissement du produit.



Paloma Varga Weisz - "Foreign Body" - 2022 - 8 m x 6 m x 7,5 m - Structure en acier, styrofoam, Acrystal Prima, containers de transport - Joshua Tree - Californie

Patines

Mode d'emploi

- ▶ **Préparer un mélange :**
 - Acrystal Finition
 - Eau
 - Pigments Acrystal
- ▶ Plus la quantité d'eau est importante, plus la patine sera mate.
- ▶ En général un mélange 50% Acrystal Finition - 50% eau sera utilisé.
- ▶ Appliquer le mélange au pinceau ou à l'éponge.
- ▶ Procéder par mouillage / essuyage en fonction des effets souhaités.
- ▶ En cas d'exposition aux intempéries, terminer la patine, par une dernière couche d'Acrystal Finition pur, en suivant les instructions ci-dessus.



Laborie Créations - "Multifaces Trypface" - Sculptures à base d'Acrystal Prima + surface en bronze patiné - Cornac - France